

PARADOR

Laminat Trendtime 5

Produkteigenschaften		Toleranzen	
Format	638 x 330 x 8 mm		
Verpackung	Paket: 10 Elemente / 2,105 m ² / 15,5 kg	Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)	≤ 0,10mm
	Palette: 40 Pakete / 84,216 m ² / 635 kg	Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	Privater Bereich	Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,10 mm) (mittel ≤ 0,05 mm)
	Gewerblicher Bereich		(max. ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Hinweise	Lifetime 5 Jahre - keine Freigabe für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm) (mittel ≤ 0,05 mm)
		Riegelbreitenversatz	(max. ≤ 0,20 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
			± 2 mm



Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
Nutzungsstufe 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen
Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 4 (≥ 4.000 Umd.)
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang F	IC 2
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl S1
Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,048 m ² *K/W
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,05mm
E1 Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
Maßänderung	EN 13329	≤ 0,9mm
Dickenquellung	EN 13329, Anhang G (≤ 18 %)	≤ 12 %
Abhebefestigkeit	EN 433	≥ 1,8 N/mm ²
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad 4
Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Strukturabhängig: -/R 9/R10
Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38
Aqua-Proof: Ermöglicht Einsatz in Feuchträumen (mit bis zu einer Stunde Schutz bei stehendem Wasser (bitte Verlegehinweise beachten)).		

Anderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	20180901_PA_TDS_Laminat_Trendtime-5_DE
Datum:	01.01.2014	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.09.2018