

Parkettsortiment mit Laubholz-Decklagen	
Sortiment	PURE COLLECTION, BRIGHT COLLECTION, SENSUAL COLLECTION, STRAIGHT COLLECTION, AKTION

Produktdaten			
	Schiffsboden	Landhausdielen	Landhausdielen
Format in mm (L * B * D)	1182 x 200 x 11	2190 x 162 x 12	1082 x 162 x 12
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
Verpackung	8 Paneele	6 Paneele	6 Paneele
Paket	1,891 m ² , 12,34 kg	2,129 m ² , 20,55 kg	1,052 m ² , 10,28 kg
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	ClickTec	ClickTec	ClickTec
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung		

Produktaufbau			
Nutzschicht	Laubholz	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen *	HDF	HDF
Gegenzug	Nadelholz furnier	Kraftpapier	Kraftpapier

* Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Produkteigenschaften				
	Prüfnorm			
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,078 m ² K/W	0,066 m ² K/W	0,066 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)	≥ 0,12 W/(m*K)	≥ 0,12 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit			Klasse 1	
PCP-Gehalt			< 5 ppm	
Formaldehyd	EN 717 - 2		E1	
Brandverhalten	EN 13501-1		Dfl-s1	
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329		Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen	
Sortiervorgaben	EN 13489		Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	EN 13489		schwimmend, vollflächig verklebt	
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten		
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß		
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich		

Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Oberflächeneigenschaften				
	Prüfnorm	Lack	UV-Oel	Naturoel gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 73	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n

Sonstige Verpackungseigenschaften	
	Jedes Paket (bei Landhausdielen) kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten

Produktkennzeichnungen			
			