

Parkettsortiment	
Sortiment	Fischgrät & Systemdiele

Produktdaten		
	Fischgrät	Systemdiele
Format in mm (L * B * D)	1082 x 162 x 12	972 x 162 x 12
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
Verpackung	6 Paneele	6 Paneele
Paket	1,052m <sup>2</sup> , 11,55 kg	0,945 m <sup>2</sup> , 10,13 kg
Palette	40 Pack 42,08 m <sup>2</sup> , 476,8 kg	40 Pack 37,80 m <sup>2</sup> , 420 kg
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	Nut & Feder PRO (kopfseitig Nut-Nut)	Nut & Feder PRO (kopfseitig Nut-Nut inklusiv loser Feder im Karton)
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktaufbau		
Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	HDF	HDF
Gegenzug	Kraftpapier	Kraftpapier

Produkteigenschaften		
	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,12 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489		
Zulässige Breitenabweichung		± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit		≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)		≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)		≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)		≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung		5-9%

Oberflächeneigenschaften		
	Naturoel gebürstet	Lack
Rutschhemmung	USRV 94	USRV 70
Fleckenunempfindlichkeit	1C	1B
Kratzbeanspruchung	n.n	≥ 20 N

Produktkennzeichnungen		
		
		