zum

Klicken

PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Klicken

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776 frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo 1000

wood



Connect				
Format	1295 x 195 mm	859 x 397 mm		
Produktstärke	5 mm	5 mm		
Gewicht	9 kg/m²	9 kg/m²		
Planken / m² pro Paket	8 / 2,02 m ²	6 / 2,05 m ²	0 3	
Pakete / m² pro Palette	48 / 96,96 m²	48 / 98,40 m²		
Garantieleistung	10 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen –	www.wineo.de		
Klassifizierungen			Prod	uktaufbau
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	Deckelement	
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	1	PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur Dekorpapier
肾 R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		Stabilisierung mit ecuran
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2	Profilverbindung Connect-Technologie
%	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~7	Grundschicht 3 ecuran	
•	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	3	Hochleistungsverbundwerkstoff
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	4	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	www.blauer-engel.de/uz120	
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m²K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 6 dB		
K Z	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	PROFILE TO THE STATE OF THE STA	
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich; Abfallschlüssel-Nr. AVV	PREMIUM	

wineo 1000

stone























Hinweise:

- Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.